










## Process for preparing lower olefins.

**Patent number:** EP0448000  
**Publication date:** 1991-09-25  
**Inventor:** SCHNEIDER MICHAEL DIPL CHEM DR (DE);  
SCHMIDT FRIEDRICH DIPL CHEM PR (DE);  
BURGFELS GOETZ DIPL CHEM DR (DE); BUCHOLD  
HENNING DR-CHEM (DE); MOELLER FRIEDRICH-  
WILHELM DR-C (DE)  
**Applicant:** SUED CHEMIE AG (DE); METALLGESELLSCHAFT AG  
(DE)  
**Classification:**  
- **International:** C07C1/20; C07C11/02  
- **European:** C07C1/20  
**Application number:** EP19910104102 19910316  
**Priority number(s):** DE19904009459 19900323

**Also published as:**

 JP4217928 (A)  
 DE4009459 (A1)  
 EP0448000 (B1)  
 PT97104 (B)

**Cited documents:**

 DE2615150  
 US4767886  
 DE2827385  
 DE3132024  
 DD270526  
more >>

**Abstract of EP0448000**

The invention relates to a process for the production of lower olefins from methanol by reaction of a reaction mixture containing methanol and/or dimethyl ether vapour and water vapour in a tubular reactor over an indirectly cooled catalyst based on crystalline aluminosilicates of the pentasil type having an Si/Al atomic ratio of at least 10. The process is characterised in that in order to produce an olefin mixture containing at least 5% by weight of ethylene, at least 35% by weight of propylene and at most 30% by weight of butylene, relative to the entire hydrocarbons, the reaction is carried out at a total pressure of 10 to 90 kPa, at a weight ratio of water to methanol or to methanol equivalents of 0.1 to 1.5 at a temperature of the reactor cooling medium of 280 to 570 DEG C over a proton-containing catalyst of the pentasil type which has an alkali metal content of less than 380 ppm, a ZnO content of less than 0.1% by weight, a CdO content of less than 0.1% by weight, a BET surface area of 300 to 600 m<sup>2</sup>/g and a pore volume (measured by mercury porosimetry) of 0.3 to 0.8 cm<sup>3</sup>/g.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 448 000 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91104102.8

(61) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07C 1/20, C07C 11/02**

(22) Anmeldetag: 16.03.91

(30) Priorität: 23.03.90 DE 4009459

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
25.09.91 Patentblatt 91/39

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
BE DE ES FR GB IT NL

(71) Anmelder: **SÜD-CHEMIE AG**  
Lenbachplatz 6  
W-8000 München 2(DE)

Anmelder: **METALLGESELLSCHAFT AG**  
Reuterweg 14 Postfach 3724  
W-6000 Frankfurt/M.1(DE)

(72) Erfinder: **Schneider, Michael, Dipl.Chem. Dr.**  
Waldparkstr. 54 a  
W-8012 Ottobrunn-Riemerling(DE)  
Erfinder: **Schmidt, Friedrich, Dipl.Chem. Prof.**

Dr.

Lug Ins Land 52

W-8200 Rosenheim(DE)

Erfinder: **Burgfels, Götz, Dipl.Chem. Dr.**

Angerweg 20

W-8201 Bad Feilnbach(DE)

Erfinder: **Buchold, Henning, Dr.-Chem.**

Erzberger Str. 3

W-6450 Hanau am Main(DE)

Erfinder: **Möller, Friedrich-Wilhelm, Dr.-Chem.**

Breslauer Ring 15

W-6382 Friedrichsdorf(DE)

(74) Vertreter: **Patentanwälte Dipl. Ing. R.**  
**Splanemann Dr. B. Reitzner Dipl. Ing. K.**  
**Baronetzky et al**  
Tal 13  
W-8000 München 2(DE)

(54) Verfahren zur Erzeugung von niederen Olefinen.

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Erzeugung von niederen Olefinen aus Methanol durch Umsetzung eines Methanol- und/oder Dimethyletherdampf und Wasserdampf enthaltenen Reaktionsgemisches in einem Röhrenreaktor an einem indirekt gekühlten Katalysator auf der Basis von kristallinen Alumosilikaten vom Pentasil-Typ mit einem Si/Al-Atomverhältnis von mindestens 10. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß man zur Erzeugung eines Olefingemisches mit mindestens 5 Gew.-% Ethylen, mindestens 35 Gew.-% Propylen und höchstens 30 Gew.-% Butylen, bezogen auf die Gesamtkohlenwasserstoffe, die Umsetzung bei einem Gesamtdruck von 10 bis 90 kPa, bei einem Gewichtsverhältnis zwischen Wasser und Methanol bzw. Methanoläquivalenten von 0,1 bis 1,5 bei einer Temperatur des Reaktor-Kühlmediums von 280 bis 570 °C an einem Protonen enthaltenden Katalysator vom Pentasil-Typ mit einem Alkaligehalt von weniger als 380 ppm, einem ZnO-Gehalt von weniger als 0,1 Gew.-%, einem CdO-Gehalt von weniger als 0,1 Gew.-%, einer BET-Oberfläche von 300 bis 600 m<sup>2</sup>/g und einem Porenvolumen (nach der Quecksilberporosimetrie bestimmt) von 0,3 bis 0,8 cm<sup>3</sup>/g durchführt.

EP 0 448 000 A1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von niederen Olefinen aus Methanol durch Umsetzung eines Methanol- und/oder Dimethyletherdampf und Wasserdampf enthaltenden Reaktionsgemisches in einem Röhrenreaktor an einem indirekt gekühlten Katalysator auf der Basis von kristallinen Alumosilikaten vom Pentasil-Typ mit einem Si/Al-Atomverhältnis von mindestens 10.

5 Ein derartiges Verfahren ist aus der US-A-4 058 576 bekannt. Im einzelnen wird bei diesem Verfahren Methanol in einer ersten Stufe an einem sauren Katalysator, wie gamma-Aluminiumoxid, in einer exothermen Kondensationsreaktion mindestens teilweise in Dimethylether umgewandelt. Auf diese Weise kann ein Teil der Reaktionswärme der in der zweiten Stufe erfolgenden Umsetzung des Methanols zu niederen Olefinen abgebaut werden, da die bei der exothermen Umsetzung erzeugte Wärme bei Verwendung von  
10 Dimethylether als Ausgangsmaterial geringer ist als bei Verwendung von Methanol.

In der zweiten Stufe erfolgt die Umsetzung über einem kristallinen Zeolith vom Typ ZSM5. Es handelt sich hierbei um ein kristallines Alumosilikat vom Pentasil-Typ mit einem Si/Al-Atomverhältnis von mindestens 10.

Die Umsetzung in der zweiten Stufe erfolgt in einem Röhrenreaktor, wobei als niedere Olefine  
15 vorzugsweise solche mit drei oder mehr Kohlenstoffatomen ( $C_3$ -Olefine) erhalten werden. Diese niederen Olefine werden dann an dem ZSM5-Katalysator unter bestimmten Betriebsbedingungen in Kohlenwasserstoffe im Leichtbenzin (Gasolin)-Siedebereich umgewandelt. Der Anteil der  $C_3$ -Olefin und der Gasoline hängt von den Reaktionsbedingungen ab. Die Umsetzung wird jedoch bevorzugt bei erhöhtem Druck durchgeführt, damit das Reaktorvolumen besser ausgenutzt wird.

20 Die US-A-4 058 576 gibt keine Anregungen, wie der Propylenanteil im erhaltenen Olefingemisch erhöht werden kann. Propylen stellt einen wichtigen Rohstoff für die Gewinnung von Polypropylen dar, wobei das aus Methanol erhaltene Propylen gegenüber dem durch thermische Spaltung von Kohlenwasserstoffen erhaltenen Propylen vorzuziehen ist, da es praktisch frei von Schwefelverbindungen ist.

Aus der DE-A-36 04 636 ist ein Verfahren bekannt, nach dem Methanol oder Dimethylether in Olefine  
25 an einem dealuminierten Mordenit umgewandelt wird. Der Propylengehalt des erzeugten Kohlenwasserstoffgemisches liegt trotz der aufwendigen Rückführung noch unter 50 %. Es wurde offenbar nicht erkannt, daß durch Verwendung von Katalysatoren vom Pentasil-Typ und durch eine Verminderung des Gesamtdruckes der Propylenanteil erhöht werden kann.

Die DE-C-32 28 269 beschreibt ein Verfahren zur Konvertierung von Alkoholen und/oder aliphatischen  
30 Ethern zu ungesättigten Kohlenwasserstoffen unter Verwendung eines Katalysators, der ZnO und/oder CdO enthält und dessen Zeolith mit einem Sulfoniumjodid hergestellt wird. Trotz Verdünnungsmittel ( $N_2$ ) werden bei 400 °C mehr unerwünschte  $C_9$ - $C_{11}$ -Kohlenwasserstoffe gebildet als erwünschtes Propylen.

Ein ähnliches Verfahren ist aus der US-A-4 471 150 bekannt. Bei diesem Verfahren wird ein mit  
35 Magnesiumoxid, Manganoxid oder Magnesiumoxid/Platinoxid modifiziertes kristallines Alumosilikat, z.B. ein Zeolith vom Typ ZSM-34 in der H-Form verwendet. Die Umsetzung des Methanol- und/oder Dimethyletherdampfes kann in einem Festbett oder in einem Fließbett mit Verdünnungsmitteln, wie Wasserdampf, durchgeführt werden, wobei vorzugsweise mehr als 0,5 Mol Wasser je Mol organische Reaktanten eingesetzt werden. Der Gesamtdruck soll vorzugsweise zwischen etwa 0,37 und 3,0 bar liegen, wobei besonders bevorzugt bei Atmosphärendruck gearbeitet wird.

40 Der Propylengehalt des erzeugten Olefingemisches liegt lediglich zwischen 21 und 29 Gew.-%. Es wurde offenbar nicht erkannt, daß durch eine Verminderung des Gesamtdruckes der Propylenanteil erhöht werden kann; ferner hatte der verwendete Katalysator auch in der H-Form noch einen verhältnismäßig hohen Alkaligehalt (350 ppm Na, 1,47 % K).

Aus der US-A-4 025 575 ist ferner ein Verfahren bekannt, wonach Methanol und/oder Dimethylether mit  
45 einem Verdünnungsmittel, wie Stickstoff, Methan oder Wasserdampf, über Katalysatoren auf der Basis von kristallinen Alumosilikaten, insbesondere über Zeolithkatalysatoren vom HZSM5-Typ geleitet werden. Die Verwendung von Verdünnungsmitteln bedingt eine Herabsetzung des Methanol/Dimethylether-Partialdruckes auf weniger als Atmosphärendruck. Obwohl erwähnt ist, daß der Gesamtdruck in der Reaktionszone unterhalb Atmosphärendruck liegen kann, liegt er vorzugsweise zwischen etwa 1 und 35 bar. Mit Wasser als  
50 Verdünnungsmittel bei einem Gesamtdruck von 1 bar und einem Methanol-Partialdruck von 0,50 bar (Beispiel 19) betrug der Propylengehalt im Endprodukt nur 33,75 Gew.-% und der Anteil der Olefine mit 5 oder weniger Kohlenstoffatomen ( $C_5$ -Olefine) nur 64,10 Gew.-%. Bei Verwendung von Stickstoff (Beispiel 7) war der Propylen-Anteil mit 47,98 Gew.-% sowie der Anteil der  $C_5$ -Olefine mit 86,77 Gew.-% am höchsten. Die Verwendung von Stickstoff als Verdünnungsmittel hat jedoch den Nachteil, daß die Auftrennung des Reaktionsproduktes schwierig ist, da die niederen Olefine nur bei sehr niedrigen Temperaturen  
55 auskondensiert werden können.

Eine Abtrennung der niederen Olefine vom Verdünnungsmittel ist natürlich einfacher, wenn Wasser als Verdünnungsmittel verwendet wird, da dieses leicht aus dem Reaktionsgemisch auskondensiert werden

kann.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, bei einem Verfahren der eingangs definierten Gattung die Ausbeute an niederen Olefinen, insbesondere von Propylen, zu verbessern und gleichzeitig die Abtrennung der niederen Olefine vom Verdünnungsmittel zu erleichtern.

5 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß man zur Erzeugung eines Olefingemisches mit mindestens 5 Gew.-% Ethylen, mindestens 35 Gew.-% Propylen und höchstens 30 Gew.-% Butylen, bezogen auf die Gesamtkohlenwasserstoffe, die Umsetzung


(a) bei einem Gesamtdruck von 10 bis 90 kPa,

10 (b) bei einem Gewichtsverhältnis zwischen Wasser und Methanol bzw. Methanoläquivalenten von 0,1 bis 1,5

(c) bei einer Temperatur des Reaktor-Kühlmediums von 280 bis 570 °C

(d) an einem Protonen enthaltenden Katalysator vom Pentasil-Typ mit einem Alkaligehalt von weniger als 300 ppm (vorzugsweise von weniger als 200 ppm, insbesondere von weniger als 100 ppm), einem ZnO-Gehalt von weniger als 0,1 Gew.-%, einem CdO-Gehalt von weniger als 0,1 Gew.-%, einer BET-Oberfläche von 300 bis 600 m<sup>2</sup>/g und einem Porenvolumen (nach der Quecksilberporosimetrie bestimmt) von 0,3 bis 0,8 cm<sup>3</sup>/g durchführt.

Ein "Methanoläquivalent" entspricht erfindungsgemäß nach der Gleichung



20 einen halben Mol Dimethylether. Das nach der vorstehenden Gleichung gebildete Wasser wird dem unter (b) angegebenen Verhältnis nicht zugerechnet. Das Verhältnis zwischen Methanoldampf und Dimethyletherdampf kann in weiten Grenzen variiert werden, d.h. es können im Extremfall 100 % Methanol bzw. 100 % Dimethylether eingesetzt werden. Bei Verwendung eines hohen Anteils an Dimethylether, der in einer Vorstufe an einem sauren Katalysator aus Methanol erzeugt werden kann, ist die Reaktionswärme der 25 Olefinerzeugungsreaktion in der Hauptstufe niedriger als bei Verwendung eines hohen Methanolanteils. Durch Vorschalten der ersten Stufe und gegebenenfalls einer zusätzlichen Kühlstufe ist es also möglich, die stark exotherme Olefinbildungsreaktion in der Hauptstufe zu steuern, so daß der Temperaturanstieg im Katalysator der Hauptstufe reduziert werden kann. Es kann aber auch reines Methanol eingesetzt werden, 30 insbesondere wenn die Temperatur des Reaktor-Kühlmediums an der unteren Grenze (Merkmal c) liegt bzw. wenn der Gesamtdruck (Merkmal a) niedrig oder das Gewichtsverhältnis zwischen Wasser und Methanol (Merkmal b) hoch ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren ergibt durch eine Kombination aller Merkmale eine überraschend hohe Propylenausbeute. Überraschend war auch, daß eine Absenkung des Methanol-Partialdrucks allein 35 nicht ausreicht, sondern auch die Absenkung des Gesamtdruckes erforderlich ist. Unter diesen Umständen bleibt die Umsetzung offenbar bei den niederen Olefinen stehen, d.h. es findet keine Reaktion zu höheren Olefinen statt. Wesentlich ist offenbar auch, daß der Katalysator genügend saure Zentren besitzt, d.h. daß der Alkaligehalt sehr niedrig ist.

Besonders vorteilhafte Ergebnisse werden erzielt, wenn man die Umsetzung bei einem Gesamtdruck 40 von 20 bis 70, vorzugsweise von 30 bis 60 kPa, durchführt.

Vorzugsweise führt man die Umsetzung bei einem Gewichtsverhältnis Wasser/Methanol bzw. Methanoläquivalenten von 0,2 bis 1,0, insbesondere von 0,3 bis 0,8, durch.

Vorzugsweise führt man die Umsetzung bei einer Temperatur des Reaktor-Kühlmediums von 300 bis 570, insbesondere von 350 bis 500 °C, durch.

45 Nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird die Umsetzung in einem Salzbad-Röhrenreaktor durchgeführt, wobei die Temperatur im Katalysator die Temperatur des Reaktor-Kühlmediums um nicht mehr als 60 °C überschreiten soll. Infolge der exothermen Reaktion bildet sich entlang der Katalysatorfüllung ein Temperaturpeak aus, der möglichst niedrig gehalten werden sollte, da bei einer Erhöhung der Temperatur im Katalysator die Neigung des zunächst gebildeten Ethylens zur Weiterreaktion zunimmt.

50 Eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Propylenausbeute spielt auch die Struktur des verwendeten Katalysators. Diese ist vorzugsweise aus Primärkristalliten mit einem mittleren Durchmesser von mindestens 0,1 µm und höchstens 0,9 µm aufgebaut, die teilweise zu Agglomeraten vereinigt sind, wobei die Primärkristallite bzw. Agglomerate durch feinteiliges Aluminiumoxid miteinander verbunden sind. Das Aluminiumoxid ist vorzugsweise durch Hydrolyse von aluminiumorganischen Verbindungen erhältlich. Die 55 Agglomerate des Katalysators haben aufgrund dieser Struktur ein hohes Porenvolumen und verhältnismäßig große Poren, wodurch die zunächst gebildeten niederen Olefine leicht abdiffundieren können, so daß Weiterreaktionen an der Katalysatoroberfläche zurückgedrängt werden. Die verwendeten Katalysatoren haben also bei einer hohen Aktivität auch eine hohe Selektivität.

Vorzugsweise setzt man einen Katalysator ein, bei dem der mittlere Durchmesser der Primärkristallite im Bereich von 0,1 bis 0,6  $\mu\text{m}$  liegt. Wenn der mittlere Durchmesser kleiner als 0,1  $\mu\text{m}$  ist, vermindert sich die Lebensdauer der Katalysatoren beträchtlich, während bei einem Durchmesser von mehr als 0,9  $\mu\text{m}$  die Anfangsaktivität sehr niedrig ist. Der mittlere Durchmesser der Primärkristallite wird definiert als das über  
 5 eine Vielzahl von Kristalliten gemittelte arithmetische Mittel zwischen dem größten und dem kleinsten Durchmesser eines einzelnen Kristalliten. Diese Definition hat ihre Bedeutung bei Kristalliten mit einem unregelmäßigen Kristallhabitus, z.B. bei stäbchenförmigen Kristalliten. Bei kugelförmigen bzw. annähernd kugelförmigen Kristalliten fallen der größte und der kleinste Durchmesser zusammen.

Die Primärkristallite können in den erfindungsgemäß verwendeten Katalysatoren zu mindestens 20 %  
 10 zu Agglomeraten von 5 bis 500  $\mu\text{m}$  vereinigt sein. Bei den angegebenen Werten handelt es sich wieder um die mittleren Abmessungen (arithmetisches Mittel aus der größten und der kleinsten Abmessung, gemittelt über eine Vielzahl von Kristalliten).

Die Verbundkörper haben im allgemeinen Abmessungen von 20 bis 1000  $\mu\text{m}$ , insbesondere von 50 bis 800  $\mu\text{m}$ . Auch bei diesen Werten handelt es sich um mittlere Abmessungen, die wie vorstehend angegeben,  
 15 definiert sind.

Der Aufbau des Katalysators aus Primärkristalliten, Agglomeraten und Bindemittelteilchen bestimmt auch die BET-Oberfläche (300 bis 600  $\text{m}^2/\text{g}$ ), das Porenvolumen (0,3 bis 0,8  $\text{cm}^3/\text{g}$ ) sowie den Porendurchmesser, d.h. mindestens 20 % der Poren haben vorzugsweise einen Durchmesser von 14 bis 80 nm.

Die BET-Oberfläche, das Porenvolumen und der Porendurchmesser stellen eine optimale Auswahl dar,  
 20 um Katalysatoren mit hoher Aktivität, Selektivität und Lebensdauer zu erhalten.

Die Menge des feinteiligen Aluminiumoxid-Bindemittels beträgt vorzugsweise 10 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Endproduktes.

Vorzugsweise liegt das feinteilige Aluminiumoxid-Bindemittel im Reaktionsansatz als peptisierbares Aluminiumoxidhydrat vor, wovon mindestens 95 % der Teilchen (auf den mittleren Durchmesser bezogen)  $\leq$   
 25 55  $\mu\text{m}$  sind. Das feinteilige Aluminiumoxid-Bindemittel ist vorzugsweise durch Hydrolyse von Aluminiumtrialkyl- oder Aluminiumalkoholaten erhältlich.

Der erfindungsgemäß verwendete Katalysator ist vorzugsweise auf folgende Weise erhältlich:

(a) in einem wäßrigen Reaktionsansatz, enthaltend eine Siliciumquelle, eine Aluminiumquelle, eine  
 30 Alkaliquelle und ein Templat, wird bei erhöhter Temperatur und gegebenenfalls bei erhöhtem Druck in an sich bekannter Weise ein alkalisches Alumosilikatgel erzeugt und in ein kristallines Alumosilikat umgewandelt, wobei aber die Reaktion abgebrochen wird, wenn die erhaltenen Primärkristallite einen mittleren Durchmesser von mindestens 0,1  $\mu\text{m}$  und höchstens 0,9  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 0,1 bis 0,6  $\mu\text{m}$  haben;

(b) die Primärkristallite werden aus dem wäßrigen Reaktionsmedium als Voragglomerate abgetrennt,  
 35 getrocknet und einer zwischencalcinierung unterzogen;

(c) das Produkt von Stufe (b) wird zum Austausch der Alkalionen in wäßrigem Medium mit einer protonenhaltigen oder beim Erhitzen Protonen liefernden Substanz umgesetzt bis der Alkaligehalt unter 380 ppm, vorzugsweise unter 200 ppm, insbesondere unter 100 ppm, abgesunken ist, abgetrennt,  
 40 getrocknet, und erneut einer zwischencalcinierung unterzogen, worauf eine Agglomeratfraktion von etwa 5 bis 500  $\mu\text{m}$  abgetrennt wird;

(d) die Agglomeratfraktion von Stufe (c) wird mit dem feinteiligen Aluminiumoxidhydrat vermischt;

(e) das Produkt von Stufe (d) wird einer Abschlußcalcinierung unterzogen.

Die Bedeutung der einzelnen Stufen, nach denen der erfindungsgemäß verwendete Katalysator erhältlich ist, ist nachstehend näher erläutert:

46 In der Stufe (a) wird zunächst ein wäßriger Reaktionsansatz, enthaltend eine Siliciumquelle (beispielsweise kolloidale Kieselsäure oder ein Alkalisilikat), eine Aluminiumquelle (beispielsweise Aluminiumhydroxid oder Natriumaluminat), eine Alkaliquelle (beispielsweise ein Alkalihydroxid, wobei die Alkaliquelle bei Verwendung von Alkalisilikaten auch ein Teil der Siliciumquelle und bei Verwendung von Alkalialuminaten auch ein Teil der Aluminiumquelle sein kann) und ein Templat, hergestellt. Die Gewichtsanteile  
 50 zwischen Siliciumquelle und Aluminiumquelle werden so gewählt, daß kristalline Alumosilikate mit einem Si/Al-Atomverhältnis von mindestens 10, vorzugsweise von etwa 20 bis 500 : 1 erhalten werden. Aus dem Reaktionsansatz wird bei erhöhter Temperatur und gegebenenfalls bei erhöhtem Druck in an sich bekannter Weise ein alkalisches Alumosilikatgel erzeugt. Man kann schon bei Temperaturen ab 90 °C arbeiten, doch werden in diesem Fall die Reaktionszeiten verhältnismäßig lang (etwa 1 Woche). Es wird deshalb  
 55 vorzugsweise bei Temperaturen von 90 bis 190 °C, insbesondere von 90 bis 150 °C gearbeitet, wobei sich bei Temperaturen von mehr als 100 °C (unter Normalbedingungen) in Abhängigkeit von der Temperatur automatisch ein Überdruck einstellt.

Das Alumosilikatgel wandelt sich im Laufe der Reaktion in ein kristallines Alumosilikat um. Wenn die

Temperatur des Reaktionsansatzes höher als 190 °C liegt, wird das Wachstum der Alumosilikat-Primärkristallite zu schnell, und es werden Primärkristallite mit einem Durchmesser von mehr als 0,9 µm erhalten, während gleichzeitig noch Alumosilicatgel im Reaktionsansatz vorhanden ist.

Als Template werden Tetraalkylammoniumverbindungen, vorzugsweise Tetrapropylammoniumhydroxid (TPAOH) oder Tetrapropylammoniumbromid (TPABr) eingesetzt. Man kann als Template auch Gemische aus Ammoniak oder einem organischen Amin und einer weiteren organischen Verbindung aus der Gruppe der Alkohole, vorzugsweise Butanol, verwenden.

Der wäßrige Reaktionsansatz von Stufe (a) hat vorzugsweise einen pH-Wert von 10 bis 13. Bei einem pH-Wert von weniger als 10 verläuft die Umwandlung des Alumosilikatgels in das kristalline Alumosilikat verhältnismäßig langsam. Bei höheren pH-Werten als 13 können sich die Alumosilikatkristalle in einigen Fällen wieder auflösen. Dies kann aber im allgemeinen toleriert werden, weil sich in der Regel zunächst nur die kleineren Primärkristallite mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm wieder auflösen.

Die Bildung der kristallinen Alumosilikat-Primärkristallite kann durch geeignete Auswahl der Siliciumquelle, der Aluminiumquelle, der Alkaliquelle und des Templates sowie durch geeignete Auswahl der Temperatur und des pH-Werts und der Rührgeschwindigkeit geregelt werden. Wesentlich ist, daß die Reaktion abgebrochen wird, wenn die erhaltenen Primärkristallite einen mittleren Durchmesser von mindestens 0,1 µm und höchstens 0,9 µm haben.

Zu diesem Zweck werden mehrere Testansätze durchgeführt. Schon nach wenigen Versuchen lassen sich die optimalen Parameter ermitteln, aufgrund derer die erforderlichen Größenbereiche der Primärkristallite erreicht werden. Ein Indiz für die Beendigung der Reaktion besteht auch darin, daß der pH-Wert des Reaktionsansatzes sprunghaft ansteigt.

Erfindungsgemäß braucht nicht in jedem Fall ein neuer Reaktionsansatz hergestellt zu werden. Vielmehr kann zur Erzeugung des Alumosilicatgels die Siliciumquelle, die Alkaliquelle, die Aluminiumquelle, das Template und das Wasser aus den Mutterlaugen vorheriger Synthesen verwendet und durch die für die Synthese des Alumosilicatgels erforderlichen Mengen der genannten Verbindungen ergänzt werden.

Die Bildung der Alumosilicat-Primärkristallite von Stufe (a) erfolgt vorzugsweise bei einem pH-Wert zwischen 10 und 13, wobei der Reaktionsansatz gerührt wird. Auf diese Weise wird die Größenverteilung der Primärkristallite homogenisiert. Die Rührgeschwindigkeit soll aber vorzugsweise nicht mehr als 900 U/min betragen. Bei größeren Rührgeschwindigkeiten ist der Anteil der kleineren Primärkristallite höher, so daß die Reaktionszeit verlängert werden muß, damit gewährleistet ist, daß der mittlere Durchmesser aller Primärkristallite mindestens 0,1 µm beträgt.

In der Stufe (b) werden die Primärkristallite aus dem wäßrigen Reaktionsmedium als Voragglomerate abgetrennt, d.h. nicht als Einzelkristallite. Dies wird vorzugsweise dadurch erreicht, daß man dem wäßrigen Reaktionsmedium ein Flockungsmittel zusetzt. Im allgemeinen wird als Flockungsmittel eine kationische organische makromolekulare Verbindung, vorzugsweise ein Copolymer aus Acrylamid und einem kationischen Acrylsäurederivat, verwendet.

Das Flockungsmittel erleichtert nicht nur die Abtrennung der Primärkristallite aus dem Reaktionsmedium (verbesserte Filtrierbarkeit), sondern bewirkt auch, daß sich die Primärkristallite zu Voragglomeraten zusammenschließen, die hinsichtlich Größe, Struktur und Anlagerung der Primärkristallite schon weitgehend den in der folgenden Stufe gebildeten Agglomeraten gleichen. Die Voragglomerate werden getrocknet und einer Zwischencalcinierung unterzogen, die zunächst vorzugsweise in einer inerten Atmosphäre bei etwa 200 bis 350 °C, insbesondere bei etwa 250 °C durchgeführt wird, wobei ein Teil des Templates desorbiert wird.

Die Zwischencalcinierung kann dann in einer oxidierenden Atmosphäre bei etwa 500 bis 600 °C vervollständigt werden, wobei die gegebenenfalls noch vorhandene Restmenge an Template abgebrannt wird.

Im allgemeinen werden die Voragglomerate etwa 1 bis 20 Stunden in der inerten Atmosphäre und etwa 1 bis 30 Stunden in der oxidierenden Atmosphäre zwischencalciniert.

In der Stufe (c) wird das Produkt von Stufe (b) zum Austausch der Alkaliionen in wäßrigem Medium mit einer protonenhaltigen oder beim Erhitzen Protonen liefernden Substanz umgesetzt. Beispielsweise kann der Ionenaustausch mit Hilfe einer verdünnten Mineralsäure (z.B. Salzsäure oder Schwefelsäure) oder einer organischen Säure (z.B. Essigsäure) durchgeführt werden. Der Ionenaustausch erfolgt vorzugsweise unter Rühren mindestens eine Stunde bei Temperaturen zwischen 25 und 100 °C, wobei zumindest ein Teil der Alkaliionen in den Voragglomeraten der Primärkristallite durch Wasserstoffionen ausgetauscht werden. Falls erforderlich, kann der Ionenaustausch unter den gleichen Bedingungen wiederholt werden.

Nach dem Austausch der Alkaliionen im wäßrigen Medium wird das Protonen enthaltende Produkt (H-Zeolith) abgetrennt (beispielsweise durch Filtration), getrocknet und erneut einer Zwischencalcinierung unterzogen. Die Zwischencalcinierung wird bei Temperaturen von 400 bis 800 °C, vorzugsweise bei etwa

600 °C über einen Zeitraum von 5 bis 20 Stunden durchgeführt.

Statt mit der verdünnten Säure kann der Ionenaustausch auch mit Hilfe einer Ammoniumsalzlösung unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt werden. In diesem Fall werden die Alkalitionen durch Ammoniumionen ausgetauscht. Wird das so erhaltene Produkt zwischencalciniert, so wird Ammoniak entfernt, und man erhält ein Protonen enthaltendes Produkt.

Das nach der Zwischencalcinierung erhaltene Produkt enthält einerseits Agglomerate, die  $\geq 500 \mu\text{m}$  sind, und andererseits Staubanteile, die  $\leq 5 \mu\text{m}$  sind. Es wird daher eine Agglomeratfraktion von etwa 5 bis 500  $\mu\text{m}$  abgetrennt.

Diese Agglomeratfraktion wird in der Stufe (d) mit dem feinteiligen Aluminiumoxidhydrat vermischt, von dem mindestens 95 %  $\leq 55 \mu\text{m}$  und mindestens 30 %  $\geq 35 \mu\text{m}$  sind. Diese Werte sind, gemittelt über eine Vielzahl von Kristalliten, jeweils auf den mittleren Durchmesser bezogen, der wie der mittlere Durchmesser der Primärkristallite definiert ist. Im einzelnen hat das Aluminiumoxid typischerweise folgendes Kornspektrum:

- 99 %  $\leq 90 \mu\text{m}$
- 95 %  $\leq 45 \mu\text{m}$
- 55 %  $\leq 25 \mu\text{m}$ .

Das Aluminiumoxidhydrat ist im wesentlichen für die Einstellung des Porenvolumens des erfindungsgemäßen Katalysators verantwortlich. Die Menge des feinteiligen Aluminiumoxidhydrat-Bindemittel beträgt vorzugsweise etwa 10 bis 70 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Produktes von Stufe (d). Vorzugsweise ist das feinteilige Aluminiumoxidhydrat-Bindemittel peptisierbares Aluminiumoxid, das besonders Na- und Fe-arm ist.

Die Peptisierung erfolgt vorzugsweise mit einer verdünnten schwachen Säure.

Das Produkt von Stufe (d) wird einer Abschlußcalcinierung unterzogen. Diese kann bei Temperaturen von etwa 400 bis 800 °C, vorzugsweise bei etwa 540 °C, über einen Zeitraum von 5 bis 20 Stunden durchgeführt werden.

Der erfindungsgemäß bevorzugt verwendete Katalysator ist in der noch nicht veröffentlichten Europäischen Patentanmeldung 89 120 949.6 im einzelnen beschrieben.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist anhand der Zeichnung erläutert.

Methanol wird in der Leitung 1 herangeführt, im Wärmeaustauscher 2 auf Temperaturen von etwa 250 bis 350 °C erhitzt und dadurch verdampft. In der Leitung 3 führt man den Methanoldampf zu einem Vorreaktor 4, der eine Schüttung 5 aus einem körnigen Dehydratisierungskatalysator enthält. Als Katalysator kann z.B. Aluminiumoxid verwendet werden, wie es in der US-PS 4 058 576 beschrieben ist. Im Vorreaktor 4 wird ein Teil des Methanols zu Dimethylether und Wasser umgewandelt, das entstehende Gemisch zieht man in der Leitung 7 ab.

Durch die Umsetzung im Vorreaktor 4 wird die Wärmeerzeugung im nachfolgenden Röhrenreaktor 8 abgemildert. Dem Gemisch der Leitung 7 gibt man durch die Leitung 9 eine dosierte Menge an Wasserdampf zu, der vom Wärmeaustauscher kommt. Kühlwasser zum Erzeugen des Wasserdampfs wird dem Wärmeaustauscher 10 in der Leitung 11 zugeführt. Dem Röhrenreaktor 8 gibt man durch die Leitung 12 ein Gemisch aus Methanol, Dimethylether und Wasserdampf auf, dessen Temperatur im Bereich von etwa 250 bis 450 °C liegt. Das Gemisch der Leitung 12 weist ein Wasser/Methanoläquivalent-Gewichtsverhältnis von 0,1 bis 1,5, vorzugsweise 0,2 bis 1,0 und besonders vorzugsweise von höchstens 0,8 auf, dabei ist 1 Mol DME = 2 Mol Methanoläquivalent. Im Röhrenreaktor 8 ist der Katalysator in zahlreichen Röhren angeordnet, üblicherweise haben die Röhren eine Länge von 1 bis 5 m und einen inneren Durchmesser von 20 bis 50 mm.

Für die Umsetzung von Methanol und DME zu den gewünschten niederen Olefinen, insbesondere Ethylen und Propylen, ist einerseits eine gute Kühlung des Katalysators und andererseits ein unteratmosphärischer Gesamtdruck im Katalysatorbereich von 10 bis 90 kPa, vorzugsweise 20 bis 70 kPa und besonders vorzugsweise von 30 bis 60 kPa zu empfehlen. Die indirekte Kühlung des Katalysators, der in den Röhren angeordnet ist, erfolgt durch ein Salzbad. Das Salzbad wird in der Leitung 15 zum Reaktor 8 geführt, es verläßt den Reaktor in der Leitung 16, gibt Wärme in einem Wärmeaustauscher 17 ab und strömt zurück zum Reaktor 8. Der Wärmeaustauscher 17 erhält durch die Leitung 18 Speisewasser, in der Leitung 19 zieht man Hochdruckdampf ab.

Die Umsetzung am Katalysator des Röhrenreaktors 8 erfolgt bei Temperaturen im Bereich von 280 bis 570 °C, vorzugsweise bei mindestens 300 °C und besonders vorzugsweise im Temperaturbereich von 350 bis 500 °C. Bei Verwenden einer Salzschnmelze als Kühlmedium ist es möglich, die Temperatur am Katalysator bei nicht mehr als 60 °C über der Temperatur des Salzbad zu halten. Dadurch werden Schädigungen des Katalysators durch zu hohe Spitzentemperaturen vermieden, überraschend hat sich auch gezeigt, daß dadurch die Ausbeute an Propylen erhöht und die Erzeugung von Butylen in erwünschter

Weise verringert wird.

Das Produktgemisch verläßt den Röhrenreaktor 8 in der Leitung 20, erfährt eine erste Kühlung im Wärmeaustauscher 10, strömt dann durch die Leitung 21 zum Wärmeaustauscher 2, wobei das Produkt teilweise kondensiert. Durch die Leitung 22 führt man das Produkt zu einem Trennbehälter 23, aus welchem die dampfförmigen, niederen Olefine durch die Vakuumpumpe 24 abgesaugt werden und als Produktgemisch in der Leitung 25 zur Verfügung stehen. Das sich im Behälter sammelnde Kondensat trennt sich in Wasser und Benzinkohlenwasserstoffe, wobei man das Wasser in der Leitung 26 und die Benzinkohlenwasserstoffe in der Leitung 27 abzieht.

Die Erfindung ist durch die nachstehenden Beispiele erläutert.

10

#### Herstellungsbeispiel

Nach diesem Beispiel wurden Alumosilikat-Zeolithe mit einer Primärkristallitgröße von  $< 1 \mu\text{m}$  hergestellt. Im einzelnen wurde wie folgt verfahren:

15 Eine Reaktionsmischung wurde durch inniges Mischen zweier Lösungen bei Raumtemperatur in einem 1000 Liter-Druckrührbehälter hergestellt. Die beiden Lösungen wurden als Lösung A und Lösung B bezeichnet. Die Lösung A wurde hergestellt, indem in 600 Liter deionisiertem Wasser 95,7 kg TPABr gelöst wurden. In diese Lösung wurden 215,8 kg einer handelsüblichen Kieselsäure eingetragen. Die Lösung B wurde hergestellt, indem in 50 Liter deionisiertem Wasser 33,1 kg NaOH und anschließend 2 kg  $\text{NaAlO}_2$  gelöst wurden. Die noch warme Lösung B wurde zur Lösung A gegeben. Es wurden noch 62 Liter deionisiertes Wasser zugefügt. Der Autoklav wurde dann geschlossen und unter Rühren bei etwa 600 bis 800 U/min. auf die Reaktionstemperatur gebracht. Nach etwa 50 Stunden war die Reaktion beendet, wie aus dem pH-Sprung (von 11,6 auf 12,2) zu ersehen war. Nach dem Abkühlen wurde der Druckbehälter geöffnet, das Produkt dem Reaktionskessel entnommen und filtriert. Der Filterkuchen wurde aufgeschlämmt, mit einer 0,4 Gew.-%igen Suspension eines handelsüblichen Flockungsmittels versetzt und nach dem Rühren und Absetzen der Voragglomerate des Feststoffes dekantiert. Der beschriebene Waschprozeß wurde wiederholt, bis das Waschwasser einen pH-Wert von 7 bis 8 und eine  $\text{Br}^-$ -Konzentration von weniger als 1 ppm hatte. Die Aufschlämmung, in der Voragglomerate von Primärkristalliten zu erkennen waren, die offenbar durch das Flockungsmittel zusammengehalten wurden, wurde filtriert. Der gut filtrierbare Filterkuchen wurde anschließend bei  $120^\circ\text{C}$  12 Stunden getrocknet und bei  $540^\circ\text{C}$  24 Stunden calciniert. Die Größe der Primärkristallite ist in Tabelle I angegeben. In Reihenversuchen waren vorher die zur Erzielung der angestrebten Kristallitgrößen erforderlichen Bedingungen ermittelt worden.

Der getrocknete Filterkuchen wurde vor der Calcinierung mit einem handelsüblichen Granulator auf eine Korngröße von kleiner als 2 mm zerkleinert.

35 Das Granulat wurde mit einer Aufheizrate von  $1^\circ\text{C}/\text{min.}$  unter Stickstoff (1000 NI/h) auf  $350^\circ\text{C}$  gebracht und bei  $350^\circ\text{C}$  15 Stunden unter Stickstoff (1000 NI/h) calciniert. Dann wurde die Temperatur mit einer Aufheizrate von  $1^\circ\text{C}/\text{min.}$  auf  $540^\circ\text{C}$  erhöht, und das Granulat wurde 24 Stunden bei dieser Temperatur an Luft calciniert, um das restliche TPA abzubrennen. Der calcinierte Na-Zeolith wurde analysiert, wobei die in Tabelle I angegebenen Ergebnisse erhalten wurden.

40 Der calcinierte Na-Zeolith wurde in der 5-fachen Menge einer 1-molaren wäßrigen HCl-Lösung suspendiert und auf  $80^\circ\text{C}$  gebracht. Bei dieser Temperatur wurde eine Stunde gerührt. Dann wurde eine 0,4 Gew.-%ige Suspension des Flockungsmittels hinzugegeben, und die überstehende Säure wurde nach Absitzen des Feststoffes abdekantiert. Der so beschriebene Vorgang wurde noch einmal wiederholt.

Der Feststoff wurde in etwa 10 Waschvorgängen jeweils in etwa 300 Liter deionisiertem Wasser unter Rühren suspendiert und mit einer 0,4 Gew.-%igen Suspension des Flockungsmittels versetzt. Nach dem Absitzen des Zeolithen wurde die überstehende Lösung dekantiert. Als der Gehalt an  $\text{Cl}^-$  im Waschwasser  $< 5 \text{ ppm}$  war, wurde die Suspension abfiltriert und bei  $120^\circ\text{C}$  15 Stunden getrocknet. Der Natriumgehalt betrug etwa 340 ppm, der Kaliumgehalt lag unter 20 ppm.

Der getrocknete H-Zeolith wurde mit einem handelsüblichen Granulator auf  $< 2 \text{ mm}$  zerkleinert und unter Luft mit einer Aufheizrate von  $1^\circ\text{C}/\text{min.}$  auf  $540^\circ\text{C}$  gebracht und bei dieser Temperatur unter Luft 10 Stunden calciniert. Die Spezifikation dieses calcinierten H-Zeolithen ist in Tabelle I angegeben.

5000 g des calcinierten H-Zeolithen wurden mit Hilfe einer Labormühle auf eine Korngröße von  $< 500 \mu\text{m}$  gemahlen und in einem Doppel-Z-Knetter mit 1470 g eines handelsüblichen peptisierbaren Aluminiumoxidhydrats mit einem Korngrößenspektrum von

65 99 Gew.-%  $\leq 90 \mu\text{m}$

95 Gew.-%  $\leq 45 \mu\text{m}$

55 Gew.-%  $\leq 25 \mu\text{m}$

15 Min. trocken gemischt. Zu dieser Mischung wurde langsam eine 17 Gew.-%ige wäßrige Salpetersäurelö-



sung (zur Peptisierung des Aluminiumoxidhydrats) und Steatitöl gegeben.

Diese Mischung wurde etwa 30 min. bis zur Plastifizierung geknetet und in einem handelsüblichen Extruder zu Formkörpern mit einem Durchmesser von etwa 3 mm und einer Länge von 6 mm extrudiert. Die Abschlußcalcinierung wurde 5 Stunden bei 600 °C durchgeführt.

Die Analysenwerte sowie die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Produkts sind in Tabelle I angegeben.

Tabelle I

10	<u>Molverhältnis der Ausgangsstoffe</u>	
	SiO <sub>2</sub>	100
15	NaAlO <sub>2</sub>	0,67
	NaOH	23
	TPABr	10
	H <sub>2</sub> O	1100
20	<u>Kristallisationsdaten</u>	
	Temp. (°C)	130
	Zeit (h)	50
25	Kristallinität (%)	100
	Primärkristallitgröße (µm)	0,3
30	<u>Si- und Al-Gehalt des Na-Zeolithen</u>	
	Si (Gew.-%)	45,0
	Al (Gew.-%)	0,42
35	Si/Al (Atomverhältnis)	103
40	<u>Phys. und chem. Eigen- schaften des Katalysators</u>	
	BET-Oberfläche (m <sup>2</sup> /g)	342
	Porenvolumen (cm <sup>3</sup> /g)	0,33
	Poren > 80 nm (%)	25,1
	Poren 14 - 80 nm (%)	68,1
45	Na-Gehalt (ppm)	ca. 340

#### Anwendungsbeispiel 1

50 Einem aus dem Vorreaktor 4 erhaltenen Gemisch aus Methanol- und Dimethyletherdampf wurde über die Leitung 9 der Wasserdampf zugesetzt. Die Temperatur des Gemisches betrug vor Eintritt in den Röhrenreaktor 840 °C. Das Gewichtsverhältnis zwischen zugesetztem Wasserdampf und Methanoldampf (Leitung 3) betrug 1,0; die Raumgeschwindigkeit betrug 0,5 kg insgesamt eingesetztes Methanol je kg Katalysator und Stunde. Das aus dem Röhrenreaktor 8 austretende Produktgemisch wurde zunächst im Wärmeaustauscher 10 gekühlt und anschließend im Wärmeaustauscher 2 teilweise auskondensiert. Die niederen Olefine wurden über die Leitung 25 abgeführt. Das im Behälter 23 aufgefangene Kondensat trennt sich in Wasser und Benzinkohlenwasserstoffe, wobei das Wasser durch die Leitung 26 und die Benzinkoh-

Reaktanten unterhalb Atmosphärendruck liegt.

Tabelle III

5	Anwendungsbeispiel (Vergleich)	4	5	6	7	8
	Salzbadtemperatur (°C)	397	416	428	435	442
10	Maximaltemperatur im Kat (°C)	456	473	484	491	496
	Methanol-Umwandlung (%)	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
	<u>Kohlenwasserstoff-Verteilung im Produkt</u>					
15	<u>Paraffine</u> C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> (Gew.-%)	13,02	11,51	10,68	10,08	9,92
	<u>Olefine</u> C <sub>2</sub> (Gew.-%)	6,46	8,09	8,84	10,21	10,46
	C <sub>3</sub> (Gew.-%)	20,87	25,77	28,23	29,96	31,21
	C <sub>4</sub> (Gew.-%)	18,48	20,08	20,77	20,62	21,17
20	insgesamt (Gew.-%)	45,80	53,94	57,84	60,79	62,84
	<u>Gasolin</u> C <sub>5</sub> <sup>+</sup> (Gew.-%)	41,18	34,55	31,48	29,13	27,24

25

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung von niederen Olefinen aus Methanol durch Umsetzung eines Methanol- und/oder Dimethyletherdampf und Wasserdampf enthaltenen Reaktionsgemisches in einem Röhrenreaktor an einem indirekt gekühlten Katalysator auf der Basis von kristallinen Alumosilikaten vom Pentasil-Typ mit einem Si/Al-Atomverhältnis von mindestens 10, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Erzeugung eines Olefingemisches mit mindestens 5 Gew.-% Ethylen, mindestens 35 Gew.-% Propylen und höchstens 30 Gew.-% Butylen, bezogen auf die Gesamtkohlenwasserstoffe, die Umsetzung
  - (a) bei einem Gesamtdruck von 10 bis 90 kPa,
  - (b) bei einem Gewichtsverhältnis zwischen Wasser und Methanol bzw. Methanoläquivalenten von 0,1 bis 1,5
  - (c) bei einer Temperatur des Reaktor-Kühlmediums von 280 bis 570° C
  - (d) an einem Protonen enthaltenden Katalysator vom Pentasil-Typ mit einem Alkaligehalt von weniger als 380 ppm, einem ZnO-Gehalt von weniger als 0,1 Gew.-%, einem CdO-Gehalt von weniger als 0,1 Gew.-%, einer BET-Oberfläche von 300 bis 600 m<sup>2</sup>/g und einem Porenvolumen (nach der Quecksilberporosimetrie bestimmt) von 0,3 bis 0,8 cm<sup>3</sup>/g durchführt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung bei einem Gesamtdruck von 20 bis 70, vorzugsweise von 30 bis 60 kPa, durchführt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung bei einem Gewichtsverhältnis Wasser/Methanol bzw. Methanoläquivalenten von 0,2 bis 1,0, vorzugsweise von 0,3 bis 0,8, durchführt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung bei einer Temperatur des Reaktor-Kühlmediums von 300 bis 570, vorzugsweise von 350 bis 500° C, durchführt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung in einem Salzbad-Röhrenreaktor durchführt, wobei die Temperatur im Katalysator die Temperatur des Reaktor-Kühlmediums um nicht mehr als 60° C überschreitet.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung an

einem Katalysator durchführt, der aus Primärkristalliten mit einem mittleren Durchmesser von mindestens 0,1  $\mu\text{m}$  und höchstens 0,9  $\mu\text{m}$  aufgebaut ist, die teilweise zu Agglomeraten vereinigt sind, wobei die Primärkristallite bzw. Agglomerate durch feinteiliges Aluminiumoxid miteinander verbunden sind.

- 5 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Katalysator einsetzt, bei dem der mittlere Durchmesser der Primärkristallite im Bereich von 0,1 bis 0,6  $\mu\text{m}$  liegt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Katalysator einsetzt, dessen Primärkristallite zu mindestens 20 % zu Agglomeraten von 5 bis 500  $\mu\text{m}$  vereinigt sind.
- 10
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Katalysator einsetzt, von dem mindestens 20 % der Poren einen Durchmesser von 14 bis 80 nm besitzen.

15

20

25

30


35

40

45

50

55





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91104102.8

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
A	<u>DE - A1 - 2 615 150</u> (MOBIL OIL CORP.) * Ansprüche 1-8, 20, 22-29; Beispiel 29; Seite 3 * -- & US-A-4 025 575	1-4	C 07 C 1/20 C 07 C 11/02
D, A			
A	<u>US - A - 4 767 886</u> (KAWAMURA et al.) * Ansprüche 1-5; Herstellung 1; Tabelle 3 * --	1, 2, 4	
A	<u>DE - A1 - 2 827 385</u> (BASF) * Ansprüche *	1, 3, 4	
A	<u>DE - A1 - 3 132 024</u> (BASF) * Zusammenfassung; Tabelle 2 *	1, 4, 6	
A	<u>DD - A1 - 270 526</u> (LEUNA-WERKE "WALTER UL- BRICHT") * Beispiel 1 *	1	
A	KOKOTAILO UND MEIER 1979, London "Pentasil family of high silica crystalline material" Special Publication Nr. 33 of the Chemical Society Seiten 133-139 * Seiten 133, 134 *	1	
P, A	<u>EP - A2 - 0 369 364</u> (SÜD-CHEMIE) * Zusammenfassung; Anwendungs- beispiel 1; Anspruch 18 *	1, 3, 4, 6-9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 01-07-1991	Prüfer KÖRBER
<div><div><p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p><p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p><p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p><p>A : technologischer Hintergrund</p><p>O : nichtschriftliche Offenbarung</p><p>P : Zwischenliteratur</p><p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p></div><div><p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p><p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p><p>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p><p>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p></div></div>			